

GAMINIO TIPO

Vandens pagrindo medienos alyva išorės paviršiams.

NAUDOJIMAS

Natūrali alyva išorės paviršiams, skirta sodo terasų grindims ir mediniams sodo baldams apsaugoti. Kiti tinkami objektai yra tvoros, grotelės vijokliams, durys ir laiptai. Skirta termiškai apdorotai ir slėginiu būdu impregnuotai medienai. Dengiama ant švaraus, sauso medinio paviršiaus teptuku, kempine ar nardinant. Apsaugo medinius paviršius nuo drėgmės, nešvarumų, o tonuota – nuo saulės UV spindulių poveikio. Mažiau trūkinėja medinis paviršius. Siekiant, kad apdirbtas paviršius būtų ypač patvarus, „WOODEX AQUA WOOD OIL“ danga atnaujinama kasmet. Netinka šiltnamiams, medinėms lysvėms ir gyvulių pašūrėms.

TECHNINIAI DUOMENYS**Nelakiosios dalelės**

Apie 10 % tūrio

Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

Gaminys neįtrauktas į ES LOJ direktyvą.

Praktinės sąnaudos

Pjautinė mediena
Obliuotoji mediena

5-8 m²/l
10-12 m²/l

Tankis

apyt. 1 g/ml

**Džiuvimo laikas,
+23°C****Sausa palietus
Sausa**

po 4 val.
po 16 val.

Pirmąsias kelias dienas reikia vengti mechaninio paviršiaus trynimo. Jei reikia pakartoti padengimą maždaug po 24 valandų.
Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.

Skiediklis, nuvalymas

Vanduo. Iš karto po naudojimo įrangą plaukite plovikliu ir šiltu vandeniu.

Paviršius

Įsigeria į medieną ir įprastai nesudaro jokios matomos plėvelės.

Spalvos

Skaidri, ruda, pilka ir permatoma spalva.

Atsparumas aplinkos poveikiui

Nuolat atmosferos veikiami paviršiai turi būti atnaujinami kartą per metus arba kai reikia.

Pakuotės

(skiriasi atsižvelgiant į šalį)

Ruda 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Pilka 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Skaidri 0,9 L, 2,7 L, 9 L

SAUGOS ŽENKLAI

Žr. saugos duomenų lapą.
PASTABA! Kadangi gali užsiliepsnoti, gaminio likučiai, purškiami dažai ir užterštos audinio skiautės bei pan. turi būti laikomi ugniai atspariuose ir sandariuose induose. Taip pat rekomenduojama panardinti į vandenį.

NAUDOJIMO NURODYMAI**Paviršiaus paruošimas**

Nuvalykite ketinamą apdirbti paviršių. Kai reikia, naudokite „RENSA TERRASE“ terasų valiklį ketinamiems apdirbti paviršiams. Kruopščiai nuplaukite paviršių vandeniu ir palikite išdžiūti. Nuvalykite nuo paviršiaus visus atšokusias ir prastai sukibusias senas medžiagas bei pasišiaušusį viršutinį medienos sluoksnį. Neapdirbtą medieną rekomenduojama gruntuoti „WOODEX“ serijos medienos konservantu. Prieš apdirbdami pašalinkite senus dažų ar lako sluoksnius.

Naudojimas

Kruopščiai išmaišykite gaminį iki indelio dugno.

Dengimo metu gaminį reikia dažnai kruopščiai išmaišyti iki indelio dugno. Paviršius dengiamas 1-2 kartus teptuku, kempine ar nardinant.

Atsižvelgiant į medienos kokybę, danga atnaujinama. Alyvos perteklius nušluostomas.

Dažymo sąlygos

Apdirbamas paviršius turi būti sausas. Santykinė medienos drėgmė turi būti iki 20 % medienos svorio.

Dažymo ir džiuvimo metu aplinkos oro temperatūra, paviršiaus ir gaminio temperatūra turi būti daugiau nei +5 °C, o santykinis oro drėgnumas mažesnis nei 80 %.

Šio techninio duomenų lapo informacija yra pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Skaičiai yra tik orientaciniai ir priklauso, pvz., nuo spalvos ir žvilgesio. Kadangi bendrovė negali kontroliuoti naudojimo ir dažymo sąlygų, ji yra atsakinga tik už gaminio kokybę ir garantuoja, kad gaminys atitinka kokybės kontrolės standartus. Bendrovė neprisima atsakomybės už nuostolius ar žalą, kai gaminys naudojamas priešingai, nei nurodyta ar ne pagal paskirtį.
